

Artex Green

Art.No. 199 047 3200

Trägergewebe/base	[DIN 60001]		PES
Flächengewicht/total weight	[DIN EN 12127]	225	g/m ²
Höchstzugkraft/tensile strength	[DIN EN ISO 13934-1]	950/700	N/5cm
Bruchdehnung/tensile strength elongation	[DIN EN ISO 13934-1]		%
Weiterreißkraft/tear resistance	[DIN 53363]		N
Warendicke/thickness		0,29	mm
Brandverhalten/ flame retardancy	[NF P]* [ÖNORM A3800 T.1] [DIN 4102]	M1	
Lichtechtheit/light fastness	[DIN 54004; DIN EN ISO 105 B02]		
Knickbeständigkeit/crack resistance	[DIN 53359 A]		
Kältebeständigkeit/cold resistance	[DIN 53361]		
Hitzebeständigkeit/heat resistance	[Complan Standard]		
Breiten/width		160,320	cm

Verpackungseinheiten/units

Rollen zu ca. 50 Metern auf 77 mm Papphülsen [Ø]
 rolls with app. 50 meters on 77 mm cores [Ø]

Beschreibung/description

PES-HT-Qualität • beidseitige weiß pigmentierte Acrylat-Hybrid-Spezialbeschichtung • Temperaturstabil • Luftdicht
PES-HT fabric • double side coated with Acrylic-Hybride coating white pigmented • temperatur stable • air tight

Einsatzbereiche/use

Großformatwerbung In- & Outdoor • Banner • Kunstdrucke • Bühnen-Messe- sowie Verkaufsraumdekoration • Beschattungs- & Zeltanwendungen
 Large format advertising in- & outdoor • banners • artistic prints • stage- fair- and store decoration • sunblinds • tent applications

Druckeignung getestet/suitability tested

Aufgrund der Materialverarbeitung auf Druckmaschinen, die mit unterschiedlichen Techniken, Farben und Tinten arbeiten, sind vorherige Drucktests auf dem Material notwendig.

Latex
 UVC
 Solvent & Light-Solvent

Spezielle Prüfungen/specific testings

*Brandklasseneinteilung nach NFP-Standard M1. Diese entspricht zumindest der B1 resp. B1/Tr1/Q1 gemäß DIN 4102 resp. ÖNORM B3800. Grundsätzlich übertrifft die M1 die beiden zweitgenannten Prüfmethode deutlich. Bei entsprechendem Bedarf kann eine Prüfung nach ÖNORM umgehend beauftragt werden

Die Eignung des Artikels im Außenbereich ist grundsätzlich gegeben. Durch die PVC-freie Beschichtungstechnologie unterliegt diese jedoch einer gewissen Einschränkung.